

ENCHAPES PARA LA CONSTRUCCIÓN

REFRACTARIOS
LÍNEA CONSTRUCCIÓN-DOMÉSTICA



REFRACTARIOS
LÍNEA CONSTRUCCIÓN-DOMÉSTICA



BASTÓN
229 X 50 X 25 MM



FACHADA ESTRIADA
229 X 70 X 25 MM



FACHADA LISA
229 X 65 X 25 MM




JABÓN
229 X 64 X 57 MM

TAMBIÉN PARA CHIMENEAS Y QUINCHOS



RECTO
229 X 114 X 64 MM



TABLILLA
229 X 114 X 32 MM




ENCHAPE 15
150 X 55 X 20 MM



ENCHAPE 18
180 X 60 X 20 MM



ESQUINERO DE 15
150 X 55 X 20 MM



ESQUINERO DE 18
180 X 60 X 20 MM



Camino Santa Teresa S/N° KM 19,5
Panamericana Norte, Lampa - Santiago, Chile



Fonos: 02 2745 3613 - 02 2745 3614



www.iunge.cl



ventas@iunge.cl

REFRACTARIOS IUNGE LTDA.

Más de **50 años de experiencia** en el mercado nacional, en la fabricación de materiales refractarios: enchapes cerámicos de alta resistencia, aislantes y refractarios para la industria y la construcción.

Brinda permanente Asesoría Técnica en la elección y uso adecuado de los productos.

Todos nuestros productos se fabrican bajo normas ASTM.

PROPIEDADES DE MATERIALES REFRACTARIOS EXPUESTOS AL CALOR

- Alta resistencia al fuego y baja conducción del calor hacia el exterior
- Alta capacidad de acumular y mantener energía calórica
- Durabilidad en el tiempo
- Resistencia al calor y al clima
- Finos cantos y finas terminaciones
- Gran estilo, sobriedad y decoración



PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO PARA REFRACTARIOS (Mortero Llaima)

Este material es de uso exclusivo para pegar piezas refractarias. Para otros usos, consultar con el fabricante.

- Mezclar en la proporción de 1 litro de agua potable por cada 3 kilos de mortero Llaima. Mezclar bien antes de usar.
- El material ya preparado debe ser empleado en breve tiempo debido a que fragua rápidamente. Preparar la cantidad adecuada a su trabajo. El rendimiento del mortero Llaima es entre 100 a 200 gramos de mezcla por pieza refractaria dependiendo del tamaño de dicha pieza.
- Aplicar el mortero Llaima sobre la cara del ladrillo a pegar en un espesor no superior a 3 mm. Si la adherencia es deficiente, retirar la pieza, limpiar el muro y aplicar mortero fresco.

DIMENSIONES DE REFRACTARIOS

Nombre Pieza	Largo	Ancho	Espesor	Uni/m2
Fachada Lisa	229	65	25	69
Fachada Estriada	229	70	25	63
Bastón	229	50	25	80
Tablilla 1 ¼"	229	114	32	39
Recto	229	114	64	39
Jabón	229	57	64	68
Enchape 15	150	55	20	120
Enchape 18	180	60	20	92

Nota: Las medidas se encuentran en milímetros.

CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN

La superficie sobre la cual se aplicarán las piezas refractarias debe estar libre de polvo. En lo posible la superficie debe ser rugosa. Se debe mojar el ladrillo (introducirlo completamente en agua) antes de aplicar el mortero Llaima. Si necesita cortar las piezas, usar disco de corte para refractario.

CONSIDERACIONES ANTES DEL USO

Antes de utilizar cualquier instalación refractaria, deje secar mínimo tres días.

Calentar suavemente la primera vez, con el fin de permitir que el agua se evapore lentamente.